

C400

Malta bastarda per intonaco grezzo, per interno ed esterno, da applicare a mano. La formulazione ricalca le caratteristiche tipiche degli intonaci tradizionali.



CAMPI D'APPLICAZIONE:

C400 è indicato negli ambienti esterni ed interni di edifici, come intonaco grezzo su supporti in muratura quali:

- laterizi comuni, termoacustici e porizzati;
- blocchi in calcestruzzo e calcestruzzo autoclavato;
- blocchi in pietra, tufo e calcare;
- strutture in calcestruzzo preventivamente trattate con **TMA Rinzafo**;
- realizzazione di intonaco deumidificante aggiungendo additivi specifici;
- per sottofondi speciali bisogna osservare le istruzioni del fornitore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito ed inumidito. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Su murature miste e calcestruzzi poco assorbenti e lisci è indispensabile eseguire un idrolavaggio e preparare con primer aggrappante **TMA Rinzafo** tutta la superficie. Giunti tra diversi elementi (tra pilastro e muratura, tra trave e muratura, ecc.) devono essere armati con rete in fibra di vetro alcali resistente.

Irregolarità superiori a 2 cm devono essere preparate almeno 2 giorni prima con un riempimento di **C400**. Per spessori superiori a 2 cm si raccomanda l'utilizzo di una rete porta intonaco.

Inumidire il supporto il giorno prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE:

Miscelare in betoniera o con miscelatore a frusta a basso numero di giri per 4 ÷ 5 minuti utilizzando il corretto quantitativo d'acqua. Applicare un primo strato a proiezione manuale, attendere che asciughi (circa 15 minuti) e quindi applicare il secondo strato dello spessore desiderato. Attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia di alluminio. Dopo 2 ore a prodotto indurito (terminata la fase plastica) rabottare la superficie e riquadrare angoli e spigoli.

AVVERTENZE:

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti, inumidire sempre i supporti il giorno prima dell'applicazione.
- Proteggere l'intonaco da una rapida essiccazione ed inumidire per alcuni giorni dopo l'applicazione.
- Non applicare su supporti non omogenei se non opportunamente preparati (rete).

Confezione	25 kg
Massa volumica apparente della polvere	1450 kg/m ³
Acqua d'impasto a Confezione per 25kg	17,2%
Tempo di lavorabilità	30 min
Spessore minimo	10 mm
Granulometria	< 2 mm
Resistenza a compressione UNI EN 1015-11	5 MPa
Massa volumica prodotto indurito UNI EN 1015-10	1930 kg/m ³
Aderenza al supporto UNI EN 1015-12	0,60 MPa
Consumo teorico per cm di spessore	14 kg/m ²
Temperatura di applicazione	+5°/+35°



APPLICAZIONE
A CAZZUOLA



OTTIMIZZATO
PER CLIMI CALDI

SiO₂
60

AGGREGATI
SILICEI



RICICLO
CATEGORIA R5

PRODOTTI CORRELATI:

- TMA Rinzafo
- Linea finiture (bianche e grigie)