

Tradimalt

LINEA FINITURE

F100BS

Finitura fibrata bianca a spugna per intonaci interni ed esterni. Particolarmente pregiata, versatile, performante e facile da lavorare, mantenendo inalterato il livello di traspirabilità del supporto.



CAMPI DI APPLICAZIONE:

Decorazione e protezione di superfici interne. Applicabile sia sull'intonaco tradizionale che sul quello premiscelato

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

I supporti devono essere planari, umidificati, uniformi e privi di parti instabili (polveri di raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione meccanica).

Gli intonaci di sottofondo instabili e/o inconsistenti devono essere preventivamente consolidati con **Consolidante**.

APPLICAZIONE:

Impastare con agitatore a frusta a basso numero di giri o con macchina impastatrice in continuo. L'applicazione va fatta in due strati nell'arco della stessa giornata lavorativa e rifinita a spugna.

Stendere secondo la tecnica fresco su fresco, dopo un massimo di 24 ore dalla stesura dell'intonaco. Nel caso si debba applicare su supporti eccessivamente stagionati e/o secchi si raccomanda di applicare preventivamente il primer **Isolante** Tradimalt.

Dopo almeno un'ora, o comunque quando il prodotto incomincia ad andare in presa, è possibile stendere il secondo strato di rasante.

Procedere alla fase successiva della finitura con frattazzo a spugna quando il prodotto sia sufficientemente asciutto. Inumidire con acqua il frattazzo se necessario e spugnare la superficie con movimento circolare dell'attrezzo fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti.

AVVERTENZE:

- Temperatura d'impiego + 5 °C ÷ + 35 °C.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento o in pieno sole.
- Inumidire sempre il supporto prima dell'applicazione.
- Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall'umidità per una durata massima di 6 mesi.

Confezione	25 kg
Massa volumica apparente della polvere	1100 kg/m ³
Acqua di impasto	27%
Tempo di miscelazione	4 min
Tempo vita dell'impasto (pot life)	1 h
Tempo di attesa tra il 1° e 2° strato	1 h
Tempo di ricopertura con prodotti verniciati	21 giorni
Granulometria	< 1,0 mm
Resistenza a compressione	2,3 MPa
Consumo teorico (kg/m ² per due strati)	4 - 4,3



PRODOTTI CORRELATI:

- Intonaci