

Tradimalt

LINEA FINITURE

F100 GS

Finitura grigia a spugna da applicare su intonaci interni ed esterni.
Granulometria max 1 mm.



CAMPI DI APPLICAZIONE:

F 100 GS serve per livellare e rifinire intonaci sia premiscelati che tradizionali, negli ambienti esterni ed interni, di edifici ad uso abitativo, terziario, commerciale ed industriale. **F 100 GS** viene usato per rasare supporti quali:

- intonaci premiscelati come tutti quelli della linea Tradimalt;
- intonaci premiscelati calce cemento;
- intonaci cementizi;
- intonaci tradizionali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

I supporti devono essere planari, umidificati, uniformemente assorbenti e privi di parti instabili. Eliminare polveri da raschiatura o rabottatura spesso presenti nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione meccanica. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

APPLICAZIONE:

Impastare **F 100 GS** con agitatore a frusta a basso numero di giri o con macchina impastatrice in continuo. Ogni sacco da 25 kg richiede di prodotto richiede circa 7,5 litri d'acqua pulita. L'applicazione va fatta in due strati nell'arco della stessa giornata lavorativa e rifinita a spugna. Stendere la prima mano di prodotto sull'intonaco sufficientemente stagionato dopo almeno 24 ore con spatola d'acciaio su tutta la superficie in modo uniforme. Nel caso si debba applicare su supporti eccessivamente stagionati e/o secchi si raccomanda l'applicare preventivamente un promotore di adesione tipo Primer **Isolante** che uniforma l'assorbimento del supporto. Dopo almeno un ora è possibile stendere il secondo strato di finitura **F 100 GS** fino ad ottenere uno spessore complessivo dei due strati di 3-5 mm.

Procedere alla fase successiva della finitura di **F 100 GS** con fracasso a spugna quando il prodotto sia sufficientemente asciutto. Inumidire con acqua il fracasso se necessario e spugnare la superficie con movimento circolare dell'attrezzo fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti.

AVVERTENZE:

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento o in pieno sole.
- Inumidire sempre il supporto prima dell'applicazione.
- Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti
- Non idoneo a ricevere piastrelle o rivestimenti pesanti.

Confezione	25 kg
Massa volumica apparente della polvere	1000 kg/m ³
Acqua di impasto	30%
Tempo di miscelazione	4 min
Tempo vita dell'impasto (pot life)	1 h
Tempo di attesa tra il 1° e 2° strato	1 h
Tempo di ricopertura con prodotti verniciati	21 giorni
Granulometria	< 1,2 mm
Resistenza a compressione	2,3 MPa
Classe di reazione al fuoco UNIEN 13501-01	A1
Consumo teorico (kg/m ² per due strati)	4 - 4,3
Temperatura di applicazione	tra 5° e 35°

SiO₂ 60 AGGREGATI SILICEI



RICICLO CATEGORIA R5

PRODOTTI CORRELATI:

- Tutti gli intonaci
- Finiture bianche