

Tradimalt

LINEA FINITURE

LISCIO

Finitura bianca liscia a base di gesso e calce per intonaci interni. Può essere utilizzata per supporti in gesso o in cemento con risultati di notevole pregio estetico.



CAMPI DI APPLICAZIONE:

Decorazione e protezione di superfici interne. Applicabile sia sull'intonaco tradizionale che sul quello premiscelato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

I supporti devono essere planari, umidificati, uniformi e privi di parti instabili (polveri di raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione meccanica).

Gli intonaci di sottofondo instabili e/o inconsistenti devono essere preventivamente consolidati con **Consolidante**. In caso di applicazione su intonaci tradizionali è sempre consigliato applicare preventivamente la stabilitura Tradimalt **ST 500**.

APPLICAZIONE:

Impastare con agitatore a frusta a basso numero di giri o con macchina impastatrice in continuo.

Stendere secondo la tecnica fresco su fresco, dopo un tempo minimo di 48 ore dalla stesura dell'intonaco. Nel caso si debba applicare su supporti eccessivamente stagionati e/o secchi si raccomanda di applicare preventivamente il primer **Isolante** Tradimalt.

Dopo almeno un'ora, o comunque quando il prodotto incomincia ad andare in presa, è possibile stendere il secondo strato di rasante.

Procedere alla fase successiva della finitura con frattazzo metallico inumidendo con acqua, se necessario, fino ad ottenere una superficie liscia, uniforme e priva di giunti o sormonti.

AVVERTENZE:

- Temperatura d'impiego + 5 °C ÷ + 35 °C.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento o in pieno sole.
- Inumidire sempre il supporto prima dell'applicazione.
- Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall'umidità per una durata massima di 6 mesi.

Confezione	25 kg
Massa volumica apparente della polvere	760 kg/m ³
Acqua di impasto	56%
Tempo di miscelazione	4 min
Tempo vita dell'impasto (pot life)	1 h
Tempo di attesa tra il 1° e 2° strato	1 h
Tempo di ricopertura con prodotti verniciati	21 giorni
Granulometria	< 0,3 mm
Resistenza a compressione	1,9 MPa
Consumo teorico (kg/m ² per due strati)	2



BASE GESSO



RICICLO
CATEGORIA R5



POLVERE
DI MARMO

PRODOTTI CORRELATI:

- Consolidante
- ST500
- Intonaci