

Tradimalt

LINEA COLLANTI

Sigillo

Sigillante cementizio monocomponente per fughe, arricchito con resine, inerti di granulometria selezionata e additivi idrofobizzanti. Applicazione agevole. Disponibile in due granulometrie e 12 colori.



Resistente all'acqua battente grazie all'impiego di innovativi additivi idrofobizzanti, ottima adesione e stabilità ai raggi UV.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in piastrelle ceramiche, mosaico, marmo, granito, pietra naturale, cotto, marmette, gres etc. Particolarmente idoneo in ambiente umidi dov'è più propizia la proliferazione di muffe.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le fughe da stuccare dovranno essere pulite da ogni residuo di collante, malta o sostanze estranee per tutto lo spessore.

APPLICAZIONE:

Miscelare con il giusto quantitativo d'acqua pulita (vedi dati tecnici), con mescolatore a basso numeri di giri, fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.

Lasciare maturare l'impasto per circa 5 minuti - infine - rimescolare per almeno 30 secondi prima dell'utilizzo.

Stendere con apposita spatola in gomma avendo particolare cura nel riempire accuratamente le fughe per evitare che differenti tempi d'asciugamento dei diversi spessori, determinino la variegatura del colore.

Condizioni drastiche quali temperature molto elevate, vento forte, sottofondo molto assorbente, possono ridurre drasticamente il tempo aperto. In tali casi si consiglia di inumidire il bordo della fuga prima della applicazione del sigillante. Effettuare la pulizia in senso trasversale all'andamento delle fughe.

AVVERTENZE:

- Non applicare a temperature inferiori a 5°C e temperature superiori a 35°C.
- Non applicare su sottofondi gelati, in corso di disgelo o a rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.

COLORI:

Bianco, Antracite, Grigio, Grigio Perla, Grigio Cemento, Nocciola, Terracotta, Testa di moro, Grigio Ferro, Beige, Ambra, Caffè Latte.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall'umidità per una durata massima di 12 mesi.

SPESSORE FUGA	0,0/0,3 mm	0,3/1,2 mm
Confezione	10kg	10kg
Tempi di lavorabilità	30 min	30 min
Granulometria	<0,3 mm	<0,5 mm
Acqua d'impasto	25%	25%
Resistenza a flessione UNI EN 12808-3	9,5 MPa	10 MPa
Resistenza a compressione UNI EN 12808-3	35 MPa	33 MPa
Resistenza all'abrasione UNI EN 12808-2	1930 mm ³	1980 mm ³
Ritiro lineare UNI 12808-4	0,13mm	0,96mm
Assorbimento d'acqua UNI EN 12808-5	0,75g (30min)	0,38g (30min)
Assorbimento d'acqua UNI EN 12808-5	1,69g (240min)	0,66g (240min)



PRODOTTI CORRELATI:

- MC2
- C2 (sia bianco che grigio)
- C1 (sia bianco che grigio)