

THERMO PLUS BIANCO

Malta cementizia per la rasatura, in interno e esterno, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto.



CAMPI DI APPLICAZIONE:

THERMO PLUS BIANCO viene impiegato per la rasatura di una vasta gamma di pannelli termoisolanti per la realizzazione di sistema di isolamento a cappotto quali:

- polistirene espanso;
- polistirene estruso;
- poliuretano espanso;
- lana di roccia ;
- sughero;
- e altri.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

L'ancoraggio dei pannelli termoisolanti deve essere eseguito a regola d'arte realizzando un supporto planare e privo di parti instabili. La rasatura dei pannelli termoisolanti può essere realizzata almeno 48 ore dopo l'ancoraggio.

APPLICAZIONE:

Impastare **THERMO PLUS** con agitatore a frusta a basso numero di giri o con macchina impastatrice in continuo. Ogni sacco da 25 kg richiede di prodotto richiede circa 6,6 litri d'acqua pulita.

L'applicazione va fatta in due strati nell'arco della stessa giornata lavorativa e rifinita a spugna.

Applicare **THERMO PLUS** con spatola metallica direttamente sui pannelli termoisolanti con uno spessore massimo di 2÷3 mm incorporando, sullo strato ancora fresco, la rete in fibra di vetro, resistente agli alcali, avendo cura di sormontare i giunti di almeno 10 cm ed evitando la formazione di bolle e/o piegature.

Dopo almeno un'ora, o comunque quando il prodotto incomincia ad andare in presa, è possibile stendere il secondo strato di rasante.

Procedere alla fase successiva della finitura di **THERMO PLUS** con frattazzo a spugna quando il prodotto sia sufficientemente asciutto. Inumidire con acqua il frattazzo se necessario e spugnare la superficie con movimento circolare dell'attrezzo fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti.

AVVERTENZE:

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento o in pieno sole.
- Inumidire sempre il supporto prima dell'applicazione.
- Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall'umidità per una durata massima di 12 mesi.

Confezione	25 kg
Massa volumica apparente della polvere	1050 kg/m ³
Acqua di impasto	29%
Tempo di miscelazione	4 min
Tempo vita dell'impasto (pot life)	1 h
Tempo di attesa tra il 1° e 2° strato	1 h
Tempo di ricopertura con prodotti verniciati	21 giorni
Granulometria	< 0,5 mm
Resistenza a compressione	2,3 MPa
Consumo teorico (kg/m ² per due strati)	1,5



PER RASATURA
DI PANNELLI
TERMOISOLANTI



RICICLO
CATEGORIA R5



POLVERE
DI MARMO



POLIMERI
RIDISPERSIBILI
IN POLVERE

PRODOTTI CORRELATI: