

50

Tradimalt

LINEA MALTE GENERICHE

TRADIMUR

Malta premiscelata pronta per la realizzazione di murature interne ed esterne a base di leganti idraulici, sabbie silicee ed additivi specifici.



CAMPI DI APPLICAZIONE:

Malta pronta per elevazione di murature interne ed esterne ad applicazione manuale su qualsiasi tipo di laterizio, blocchi in cemento e pietre. Il suo utilizzo permette elevate produzioni giornaliere e l'ottimizzazione dei processi produttivi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

I materiali da allettare dovranno essere liberi da polvere e sporco; non utilizzare blocchi, mattoni o pietre che presentino tracce di oli, cere o grassi. Non è necessario bagnare i materiali eccetto che in periodi caldi e secchi dove i blocchi devono essere inumiditi leggermente prima della posa.

APPLICAZIONE:

Miscelare in betoniera o a mano aggiungendo il corretto quantitativo d'acqua al prodotto in polvere.

AVVERTENZE:

- Temperatura d'impiego $+5^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti, inumidire i supporti prima dell'applicazione.
- Non eseguire spessori di malta superiori a 2 cm o inferiori a 0,5 cm, lo spessore consigliato 1,5 cm.

Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall'umidità per una durata massima di 6 mesi.

Confezione	25 kg
Massa volumica apparente della polvere	1500 kg/m ³
Acqua d' impasto (terra umida)	18%
Tempo di lavorabilità	30 min
Granulometria	< 2mm
Resistenza a compressione UNI EN 1015-11	3,5 MPa (CS II)
Classificazione UNI EN 998-2	M 2,5
Classificazione UNI EN 998-2	M 3
Massa volumica prodotto indurito UNI EN 1015-10	1850 kg/m ³
Coefficiente di conducibilità termica UNI EN 1745	0,93 W/mK
Consumo teorico (per cm di spessore)	da valutare



PRODOTTI CORRELATI:

- Intonaci