

Tradimalt

LINEA FINITURE

VELOCALCE



Finitura liscia naturale in pasta per intonaci interni. Costituita da grassello di calce e polvere di marmo, consente di ottenere pregi estetici di altissimo livello uniti all'elevata traspirabilità.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Decorazione di superfici interne che richiedono elevate caratteristiche estetiche. Realizzazione di superfici estremamente lisce e lucide. Il prodotto può essere utilizzato anche per edifici di particolare pregio storico artistico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

I supporti devono essere planari, umidificati, uniformi e privi di parti instabili (polveri di raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione meccanica). Gli intonaci di sottofondo instabili e/o inconsistenti devono essere preventivamente consolidati con **Consolidante**. È sempre consigliato applicare preventivamente la stabilitura Tradimalt **ST 500**.

APPLICAZIONE:

Il prodotto è già in pasta e pronto all'uso, se necessario rimiscelare con agitatore a frusta a basso numero di giri per aumentarne la fluidità. L'applicazione va fatta in due o più strati con spatola metallica.

AVVERTENZE:

- Temperatura d'impiego + 5 °C ÷ + 35 °C.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento o in pieno sole.
- Inumidire sempre il supporto prima dell'applicazione.
- Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall'umidità per una durata massima di 24 mesi.

Confezione	25 kg
Granulometria	< 0,1 mm
Consumo teorico (kg/m ² per due strati su ST500)	0,2



PRODOTTI CORRELATI:

- Consolidante
- ST500